

**ALLENDO-ANTIKWACHS flüssig
Ehemals E.O.Koehler**

ALLENDO –ANTIKWACHS, flüssig ist ein nach alten Rezepturen, aus reinem Bienenwachs und anderen hochwertigen Rohstoffen hergestelltes Produkt. Es ist frei von Konservierungsstoffen und enthält keine giftigen Wirkstoffe.

ALLENDO –ANTIKWACHS, flüssig wurde insbesondere zum Schutz und zur Pflege antiker Holzoberflächen, wie Möbel, Schnitzereien und Bilderrahmen entwickelt. Die mit **ALLENDO –ANTIKWACHS, flüssig** behandelten Hölzer erhalten einen mattglänzenden, staub- und schmutzabweisenden Schutzfilm, der die Diffusionsfähigkeit der Oberfläche erhält.

Nicht geeignet für bewitterte Flächen, Feuchtraum- und Spritzwasserbereich.

Verarbeitungshinweise

- ① Trockenzeit: Je nach Raumtemperatur beträgt die Trockenzeit 12 bis 24 Stunden.
- ② Arbeitsvorbereitung: Der Untergrund muß fest, saugfähig, sauber und staubfrei sein. Ölfarben sowie alle porenschließenden Altanstriche sind durch Abschleifen, Abbeizen oder Abbrennen zu entfernen.
- ③ Reinigung: Aus Textilien ab 65 °C normal auswaschbar, Reinigung der Arbeitsgeräte mit Testbenzin oder Terpentinersatz.
- ④ Auftrag: **ALLENDO - ANTIKWACHS, flüssig** mit einem Pinsel oder einem nicht fasernden Lappen gleichmäßig dünn in Faserrichtung des Holzes auftragen.
Nach einer Trockenzeit von 12 bis 24 Stunden, je nach Raumtemperatur, kann die Oberfläche poliert werden.
Um eine höhere Sättigung des Materials zu erreichen, kann die Behandlung, wie oben beschrieben, wiederholt werden.
- ⑤ Verbrauch: Der Verbrauch wird durch die Saugfähigkeit des Untergrundes bestimmt und beträgt ca. 1 Liter für 12 m².
- ⑥ Mindestverarbeitungstemperatur: 15 °C

Die vorstehenden Angaben sind unverbindliche Hinweise und somit keine Eigenschaftszusicherungen. Wegen der Vielfalt der Werkstoffe und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen, kann aus unseren Angaben kein Anspruch oder eine Haftung unsererseits abgeleitet werden. Wir empfehlen in jedem Fall eigene Versuche durchzuführen.

Farbgebung:

ALLENDO – ANTIKWACHS, flüssig wird farblos geliefert.

Allgemeines:

- ❶ Angebrochene Gebinde wieder verschließen.
- ❷ Oberfläche während des Arbeitsvorganges vor Staubbefall schützen.
- ❸ Gebeizte oder bemahlte Oberflächen an unauffälliger Stelle auf Farbechtheit prüfen.

Sicherheit:

Vor Kindern geschützt aufbewahren, bei Verarbeitung für ausreichende Lüftung sorgen.

Enthält aromatenfreies Testbenzin.

Lagerstabilität:

ALLENDO-ANTI KWACHS, flüssig - Garantie für 12 Monate ab Erwerb des Gebindes bei Lagerung zwischen 5 - 25 °C.

Behälter vor starker Sonneneinstrahlung und Nässe schützen.

Kennzeichnung:

Bei Verarbeitung Bildung leichtentzündlicher Dampf-/ Luft-Gemische möglich. Kann bei Verschlucken Lungenschäden verursachen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Die vorstehenden Angaben sind unverbindliche Hinweise und somit keine Eigenschaftszusicherungen. Wegen der Vielfalt der Werkstoffe und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen, kann aus unseren Angaben kein Anspruch oder eine Haftung unsererseits abgeleitet werden. Wir empfehlen in jedem Fall eigene Versuche durchzuführen.

Telefon: +49 (0)911 731048
Telefon: +49 (0)911 731049
Telefax: +49 (0)911 731045
e-Mail: info@bindulin.com
Web: www.bindulin.com

Geschäftsführer: Nicolas Schönleber
Handelsregister: HRB 372/AG Fürth
Gerichtsstand: Fürth/Bayern
Steuernummer: 218/122/50008
Umsatzsteuer-ID: DE 132753 808

Bank: Sparkasse Fürth
Konto: 140 384
BLZ: 762 500 00
IBAN: DE987625 0000 0000 1403 84
BIC: BYLADEM1SFU

Bank: Postbank Nürnberg
Konto: 31 307 856
BLZ: 760 100 85
IBAN: DE827601 0085 0031 3078 56
BIC: PBNKDEFFXXX