

Technisches Merkblatt edding Permanent Spray Klarlack seidenmatt und glänzend

edding Permanent Spray Klarlack ist ein hochwertiger, kristallklarer Acryllack. Als Überzugslack für die edding Permanent Spray Acryllack-Sprays hervorragend geeignet. Weitere Inspirationen finden sie in unseren Anwendungs-Videos.

Qualität und Eigenschaften

- Hochwertiger, kristallklarer Acryl-Schutzlack
- Seidenmatt bzw. hochglänzend
- Ausgezeichnete Haftung
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnell trocknend
- Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
- Nach Durchtrocknung kratz-, stoß- und schlagfest

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Acrylat-Mischpolymere
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530
glänzend: 80 - 90 GE
seidenmatt: 15 - 20 GE
- **Ergiebigkeit:** Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 200 ml für 0,5-1 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach 10 Minuten
Griffest: nach 50 Minuten
Durchgetrocknet und polierfähig: nach ca. 24 Stunden
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, rel ative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:** Aerosoldose, maximales Nennvolumen 200 ml.



Umwelt und Kennzeichnung

- **Umweltgerecht:** Die edding Permanent Spray Produkte sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.
- **Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
- **Kennzeichnung:** Alle edding Permanent Spray Produkte entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.
- **Gebrauchsanleitung:** Bei den edding Permanent Spray Sprühlacken verhindert die spezielle Sprühsicherung die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf dem Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Rost und Schmutz entfernen
- Flächen evtl. anschleifen, um die Haftung des Klarlackes zu erhöhen
- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein
- Nicht zu lackierende Flächen abkleben
- Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen
- Sprühabstand 25 - 30 cm
- Im Abstand von 1 - 2 Minuten mehrere dünne Schichten aufsprühen
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen!

Tipps zum Spraylackieren

- Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen
- Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, m ax. Luftfeuchtigkeit 60 %
- Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Haftungsausschluss

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. edding wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem edding verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie uns unter der Tel.-Nr. +49 (0)5031/150 0 oder +49 (0) 1801/81 82 83 (City Tarif) sowie per E-mail unter info@edding-vertrieb.de

Stand: 8. Februar 2013

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 8. Februar 2013

edding Vertrieb GmbH | Auf Bösselhagen 9 | D-31515 Wunstorf | info@edding-vertrieb.de